



# Паспорт материала

## Стеклоткань биаксиальная +/- 45

МАТЕРИАЛ	Артикул	UT-FG-VX300	Плетение	Biaxial +/- 45 (биаксиальное)
Ширина	1270 мм			
Толщина	0.3 ± 0.05 мм			
Плотность	300 ± 10g/m <sup>2</sup>			
Прочность на разрыв	Основа	≥ 3150 N/25мм		
	Уток	≥ 2805 N/25мм		
Рабочая температура	550°C			

По вопросам использования и приобретения материала обращаться в компанию "Формула Карбон"  
г. Москва, 4-ая Кабельная улица, д.2, стр. 1А  
тел. +7 926 1358489  
[www.formula.carbon.ru@gmail.com](mailto:www.formula.carbon.ru@gmail.com)

### UNITEX USA LTD.

Add.: 10146 NORTH ATLAS ROAD, HAYDEN ID. 83835 USA  
Tel.: +1 208 762-7550  
Fax.: +1 208 762-7560  
E-Mail: [jack@unitex-usa.com](mailto:jack@unitex-usa.com) | [sales@unitex-usa.com](mailto:sales@unitex-usa.com)