



Технический паспорт

Артикул 62031

Стеклоткань: Biaxial 45°/45°

Произведено в соответствии со стандартами качества по ISO 9001, ISO 14001 и

ОHSAS 18001

Vers. 1.3

Слои	Плотность [гр/м ²]	TEX (ISO 1889)	Тип нити	Note
0°	2	68	E-Glass	
45°	226	300	E-Glass	
90°	19	200	E-Glass	
-45°	226	300	E-Glass	
Прошивочная нить	12	7.6	Polyester	
Примечание	Совместимо с полиэстеровыми, винилэстеровыми и эпоксидными смолами.			

Характеристики

Стандарт	Номинал	Допуски	Тест метод
Плотность	485 гр/м ²	461 - 509	ISO 3374
Замасливатель	%	≤ 0.20 %	ISO 3344
Длинна рулона	TBD	TBD	ISO 5025
Ширина	TBD	TBD	ISO 5025

Дополнительно

Element	Value	Note
Gauge	E10	
Тип стежка	Tricot	

ХРАНЕНИЕ: Продукт следует хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте. Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с момента поставки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, представленная в этом документе, носит исключительно рекомендательный характер и не должна толковаться как гарантия.

Мы прямо отказываемся от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования. Все пользователи материала несут ответственность за обеспечение того, чтобы он соответствовал их потребностям, окружающей среде и конечному использованию.

28.1.2020