



## Технический паспорт

# Артикул 62011

### Стеклоткань: Biaxial 45°/45°(Биаксильная)

Произведена в соответствии с системами качества ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS

18001

Vers. 1.3

Слои	Плотность [гр/м <sup>2</sup> ]	TEX (ISO 1889)	Тип нити	Note
0°	2	68	E-Glass	
45°	398	600	E-Glass	
90°	19	200	E-Glass	
-45°	398	600	E-Glass	
Прошивочная нить	10	7.6	Polyester	
Примечание	Применимо с полиэстеровыми, винилэстеровыми и эпоксидными смолами.			

### Характеристики

Стандарт	Номинал	Допуск	Тест метод
Плотность	827 гр/м <sup>2</sup>	786 - 868	ISO 3374
Влажность	%	≤ 0.20 %	ISO 3344
Длина рулона	TBD	TBD	ISO 5025
Ширина	TBD	TBD	ISO 5025

### Дополнительно

Тип иглы	E7	
Тип стежка	Tricot	

**ХРАНЕНИЕ:** Продукт следует хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте. Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с момента поставки.

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** Информация, представленная в этом документе, носит исключительно рекомендательный характер и не должна толковаться как гарантия.

Мы прямо отказываемся от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования. Все пользователи материала несут ответственность за обеспечение того, чтобы он соответствовал их потребностям, окружающей среде и конечному использованию.

28.1.2020