



Технический паспорт

Артикул 63017

Стеклоткань: Triaxial 45°/90°/45°(Триаксиальная)

iПроизведено по стандартам качества ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

Vers. 1.3

Слой	Плотность [гр/м ²]	TEX (ISO 1889)	Тип нити	Note
45°	204	200	E-Glass	
90°	396	600	E-Glass	
-45°	204	200	E-Glass	
Прошивочная нить	10	7.6	Polyester	
Примечание	Совместимо с полиэстеровыми, винилэстеровыми и эпоксидными смолами			

Характеристики

Показатель	Номинал	Допуск	Test method
Плотность	814 g/m ²	773 - 855	ISO 3374
Влажность	%	≤ 0.20 %	ISO 3344
Длина рулона	TBD	TBD	ISO 5025
Ширина ткани	TBD	TBD	ISO 5025

Дополнительно

Тип иглы	E9	
Тип стежка	Tricot	

ХРАНЕНИЕ: Продукт следует хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте. Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с момента поставки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, представленная в этом документе, носит исключительно рекомендательный характер и не должна толковаться как гарантия.

Мы прямо отказываемся от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования. Все пользователи материала несут ответственность за обеспечение того, чтобы он соответствовал их потребностям, окружающей среде и конечному использованию.

28.8.2020