



Технический паспорт

Артикул 64004

Стеклоткань: **Quadriaxial 0°/45°/90°/45°(Квадроаксиальная)**

Произведена в соответствии с системами качества ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS

18001

Vers. 1.3

Слои	Плотность [гр/м²]	TEX (ISO 1889)	Тип нити	Note
0°	215	600	E-Glass	
45°	195	300	E-Glass	
90°	192	300	E-Glass	
-45°	195	300	E-Glass	
Прошивочная нить	15	7.6	Polyester	
Примечание	Совместимо с полиэстеровыми, винилэстеровыми и эпоксидными смолами			

Характеристики

Стандарт	Номинал	Допуск	Test method
Плотность	812 g/m²	771 - 853	ISO 3374
Влажность	%	≤ 0.20 %	ISO 3344
Длина рулона	TBD	TBD	ISO 5025
Ширина	TBD	TBD	ISO 5025

Дополнительно

Тип иглы	E9	
Тип стежка	Tricot	

ХРАНЕНИЕ: Продукт следует хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте. Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с момента поставки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, представленная в этом документе, носит исключительно рекомендательный характер и не должна толковаться как гарантия.

Мы прямо отказываемся от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования. Все пользователи материала несут ответственность за обеспечение того, чтобы он соответствовал их потребностям, окружающей среде и конечному использованию.

28.1.2020